



FICHA TÉCNICA

**FERCOTIX**

**DESCRIPCION DEL PRODUCTO**

Se trata de una pintura muy transpirable, en medio solvente desodorizado, que permite la evaporación del agua ocluida, incluso sobre soportes húmedos.  
Pintura a base de resinas acrílicas solubles en disolventes isoparafínicos.

**USO RECOMENDADO**

Producto interior especial para la eliminación de humos y manchas; aceite, grasas, nicotina, alquitrán, etc...  
Pintura selladora de soporte para ser pintada con pintura al agua.

**CARACTERÍSTICAS TECNICAS**

Color	Blanco
Aspecto	Satinado bajo.
Rendimiento	5-7 m <sup>2</sup> por L. por capa, según estructura y estado de la superficie.
Secado tacto	1 hora, en función del espesor aplicado, de la absorción del fondo y de las condiciones ambientales. Repintado a las 2 horas.
COV	428,04 g/L(20°C). Valor límite UE Cat.A.I: 500g/L (2010)
Diluyente	Disolvente

**PROPIEDADES**

Facilidad de aplicación.  
No descuelga ni gotea por lo que es aplicable en capas gruesas.  
Poder de cubrición. Gran poder de penetración en el sustrato dado el tipo de ligante seleccionado.  
Realizado con disolventes isoparafínicos, exentos de aromáticos. Comúnmente denominados "sin olor".  
Muy baja tensión superficial, por lo que permite un buen anclado sobre soportes.  
Adherencia perfecta sobre pinturas plásticas y esmaltes sintéticos.  
Elevada transpiración, permite "repintar" las paredes. Repintable con esmaltes sintéticos, pinturas plásticas y esmaltes al agua.  
Regula la absorción, por lo que permite una perfecta nivelación y homogeneidad en el acabado.  
Excelente opacidad siguiendo instrucciones de uso.  
Mínimo olor. Inodoro una vez seco.

**MODO DE EMPLEO**

Remover bien el contenido del envase hasta su perfecta homogeneización.  
Aplicar en capas uniformes.  
Aplicación a Brocha y rodillo.

**PREPARACION DE SUPERFICIES**

La superficie tiene que estar limpia, seca, sin grasas, salitres, desconchados y ser consistentes.  
Sobre fondos pintados, comprobar solidez y anclaje, y eliminar polvo y suciedad antes de proceder a su repintado.  
Eliminar pinturas mal adheridas y aplicar una mano de fijador.  
Aplicar 2 ó 3 manos, diluir hasta 10-15%, según el aspecto del acabado que se desee. Segunda mano diluir ligeramente o al uso

---

### RECOMENDACIONES ANTES DE APLICAR

No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C.  
No aplicar si hay riesgo de lluvias y/o heladas. Tampoco es conveniente a pleno sol y con temperaturas elevadas de soporte.  
La temperatura del soporte debe estar por encima de 5°C para evitar su congelación.  
No aplicar con humedad superior a 80% HR.

---

### OTROS DATOS

Almacenamiento excelente hasta 1 año, en su envase original perfectamente cerrado, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas.  
No almacenar los envases abiertos o empezados.  
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.

Envasado: 5 K y 20 K

---



La información y recomendaciones indicadas en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos. Esta ficha anula todas las anteriores. 01/09/2018